

ROMEX FASTFOG

- Långtidsverkande
- Försvårar för ogräset att få fäste
- Självdränerande
- Hälldensitet ca 1,55 g/cm³
- Tryckhållfasthet ca 2N/mm² | 290 psi
- Förvaras torrt, max 24 månader
- Minsta fogbredd 2 mm
- Max fogbredd 5 mm
- Minsta fogdjup 3 cm
- Minst +5 °C ytemperatur
- Torrt underlag
- Kan beträdas efter 24-48 tim
- Körbar för personbil



Gör så här:

1. Rör runt i sanden så att härdmedel och kornstorlekar fördelas jämnt.
2. Häll ut den torra sanden på den torra stenytan.
3. Borsta ner sanden i fogarna med en gummiraka. Arbeta gärna diagonalt för bästa effekt.
4. Vibrera stenen med en markvibrator om stenen är anpassad för det.
5. Fyll på med fogsand en gång till.
6. Borsta stenytan noggrant så att ingen sand ligger kvar på ytan.
7. Spraya stenytan och fogen med en slang inställd på mist/dusch. Använd inte en vattenkanna och undvik att vattnet bildar rännilar!
8. Fogen skall blötas tills den inte absorberar mer vatten. Använd gummirakan för att få bort stående vatten och eventuellt sand som ligger kvar.
9. Spraya stenytan och fogen med vatten ytterligare en gång efter cirka 1-2 timmar.
10. Ytan på stenen kan dagen efter rengöras med en kraftig borste för att avlägsna eventuella sandkorn.

Fogen kan inte användas på ytor som utsätts för ständig väta, exempelvis i pool, vattenrännor eller fontäner.

Torktiden är 24 timmar vid 20°C. Stenytan kan belastas med trafik efter 48 timmar.

Vid torka kan vita utfällningar förekomma. Dessa försvinner med regn eller tvättas bort med vatten.

