Måttoleranser på Flisbys produkter

Natursten är ett fantastiskt material som kommer direkt från berget. Med olika bearbetnings-metoder såsom sågning, slipning, polering, flamning, råkilning och huggning framträder format och strukturer ur råblocken. Måttdifferenser uppkommer alltid under tillverkning då sågning oftast sker med stora sågar, ibland 2-3 m stora och huggna ytor ger naturliga ojämnheter.

Gatsten (ex granit, basalt)	längd: +/- 10 mm bredd: +/- 10 mm Tjocklek: +/- 7 mm
Rå yta, huggna kanter (ex sandsten)	längd: +/- 10 mm bredd: +/- 10 mm tjocklek: +/- 8 mm
Bearbetad yta, huggna kanter (ex granitplattor)	längd: +/-10 mm bredd: +/- 10 mm tjocklek: +/- 4 mm
Bearbetad yta, sågade kanter (ex granit, kalksten)	längd: +/- 4 mm bredd: +/- 4 mm tjocklek: +/- 4 mm
Rå yta, sågad kanter (ex skiffer)	längd: +/- 4 mm bredd: +/- 4 mm tjocklek: +/- 8 mm
Tunna inomhusplattor (ex granit, travertin, kalksten, marmor)	längd: +/- 3 mm bredd: +/- 3 mm tjocklek: +/- 3 mm
Kantsten (ex granit)	längd: +/- 20 mm bredd: +/- 20 mm höjd: +/- 20 mm

Betongsten gjuts i formar för att få fram mått och strukturer. På grund av temperaturskillnader och slitning av formarna förekommer även måttdifferenser på betongsten.

Betongsten	längd: +/- 2 mm Bredd: +/- 2 mm tjocklek: +/- 3 mm

Flisby AB 578 75 Flisby Tel 0380-802 00 Fax: 0380-801 50 e-mail: mail@flisbyab.se