

# Arita betong- & stenimpregnering

- Skapar ett osynligt vattenmotstånd och upprätthåller ytans ursprungliga andningsförmåga.
- 10 års garanti mot vatteninträning i underlaget.



Arita Betong- och Stenimpregnering är en vattenbaserad impregnering för betongsten, betongelement, betongfasader, lättbetong, taksten av betong eller tegel, tegelfasad, skiffer, granit, kalksten, natursten m.m. Produkten är baserad på nanoteknologi och utvecklad för att tränga in och binda sig på nanonivå till de mikroskopiska porerna i underlaget, och skapar ett osynligt vattenmotstånd som ökar livslängden. Vatten och fukt avstöts aktivt, något som reducerar faran för frostsprängning. Används på nya och gamla ytor.

Om ytan som skall impregneras är normalt nedsmutsad rengörs ytan med Tercol stentvätt innan och låt torka. Har ytan påväxt av alger eller andra mikroorganismer rengörs ytan också med Tercol stentvätt men vänta med att impregnera några veckor så att Tercolen kan göra verkan. Bevarar ytan samtidigt som den behandlade ytan upprätthåller sin ursprungliga andningsförmåga.

## Användningsområden

Betongsten, betongelement, betongfasader, lättbetong, taksten av betong och tegel, tegelfasader, natursten, kalksten, travertin, granit, putsade ytor, både ute och inne.

## Instruktioner

Det rekommenderas att ytan som skall behandlas är ren och torr. Prova alltid på en mindre yta först. Applicera med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Ytan är genomhärdad efter 24 timmar. Skydda ytan mot regn de första fem timmarna efter applicering.

## Egenskaper

Mjölkliknande vit vätskelösning. Efter applicering ändras inte ytans struktur eller kulör. Produkten förvaras frostfritt. Vattenbaserat. Innehåller ej farliga lösningsmedel. Hållbar 5 år i oöppnad originalförpackning. Skaka förpackningen 20–30 sekunder före användning.

## Åtgång

Vi rekommenderar 2 strykningar med Arita impregnering.

### Betong och sandsten:

4-5 m<sup>2</sup>/liter strykning 1

8-10 m<sup>2</sup>/liter strykning 2

### Tätare natursten:

10-15 m<sup>2</sup>/liter strykning 1

10-15 m<sup>2</sup>/liter strykning 2

**OBS!** Innehållet skall ej hällas ut i avloppet. Överblivna produkter lämnas till återvinningsanläggning. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögon eller hud skölj rikligt med vatten. Vid sväljning sök läkarhjälp.

